

Rapport de test selon / Test report according to DIN 33870-2:2013-12

Producer / Fabricant (Brand/Marque): Armor SAS (OWA®)		
Type or Model / Modèle: K15579 for / pour HP CE410X K15580 for / pour HP CE411A K15581 for / pour HP CE413A K15582 for / pour HP CE412A	Batch # / n° de série: -- ⁱ⁾	Color / couleur Black / noir Cyan Magenta Yellow / jaune
Application : private and enterprise / privé et entreprise		
Expected yield ratio / ratio d'autonomie prévu: Black - noir 1,0 / Cyan 1,0 / Magenta 1,0 / Yellow - jaune 1,0		
Printer / imprimante: HP Color Laserjet Pro300 M351, M375	Values from existing report / Valeur issue de rapport existant ¹⁾ : -	
Test conditions / conditions de test: ISO/IEC 19798:2007-12		
Temperature: 23°C	RH/HR: 50%	
Test conditions differences / différence des conditions de test: --		
Result / résultat: passed / validé		
Writer / rédacteur ¹⁾ : Khadija TALHA (R&D tech.)	Place ²⁾ : Armor Industrie Birjdid - Morocco	Date: 9/18/2013
1) If values from existing test protocols are taken over, the writer is responsible for the fact that the protocols from those the values were transferred plausibly and were transferred correctly. Si des valeurs sont issues d'autres rapports, l'auteur est responsable du transfert plausible et exacte de ces données.		
2) Test place or producer headquarter / Lieu du test ou le siège du fabricant		

Sample / Echantillon (A)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1-3	K15579	Yes / oui	-- ⁱ⁾
4-6	K15580	Yes / oui	-- ⁱ⁾
7-9	K15581	Yes / oui	-- ⁱ⁾
10-12	K15582	Yes / oui	-- ⁱ⁾

- i) The serial number has not been determined. The toner cartridge can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 test methods doesn't ask for such serial numbers.
 Le numéro de série n'a pas été déterminé. La cartouche de toner ne peut être utilisée que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. Les méthodes d'essais décrites dans la DIN-Fachbericht 155 ne demandent pas ce numéro.

Reference (V)	Type	Used / utilisé	Batch # / n° série
1-3	HP CE410X	Yes / Oui	-- ⁱ⁾
4-6	HP CE411A	Yes / Oui	-- ⁱ⁾
7-9	HP CE413A	Yes / Oui	-- ⁱ⁾
10-12	HP CE412A	Yes / Oui	-- ⁱ⁾
Printer used Imprimante utilisée	Type		Batch # / n° série
1	HP Color Laserjet Pro300 M351	Yes / Oui	-- ⁱ⁾

Information concerning health / Information concernant la santé (5.2)

Does a MSDS for the toner used exist ? / existe-t-il une FDS pour le toner utilisé ? Yes / Oui

If no information exists in the MSDS concerning AMES-test / s'il n'y a pas d'information concernant le test AMES dans la FDS --

Does an AMES test report for the toner used exist / existe-t-il un rapport concernant le test AMES du toner utilisé ? No / Non

If not / si non : Negative AMES test results is given in the section 11 of the MSDS

Le résultat négatif au test AMES est indiqué dans la section 11 de la MSDS

- i) The serial number has not been determined. The toner cartridge can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 test methods doesn't ask for such serial numbers .
Le numéro de série n'a pas été déterminé. La cartouche de toner ne peut être utilisée que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. Les méthodes d'essai décrites dans la DIN155 ne demandent pas ce numéro.



Influence of the toner on the printer / influence du toner sur l'imprimante (5.3)

Is the toner leak similar to the OEM ones? Les fuites de toner sont-elles similaires à l'OEM?

Yes / Oui

Is the mechanical interaction between the printer and the cartridge acceptable / l'interaction mécanique entre l'imprimante et la cartouche est-elle acceptable ?

Yes / Oui

If not / si non: --

Start-up phase / phase de démarrage (5.4)

Are initial printouts perfect / Les premières impressions sont-elles parfaites ?

-- ii)

If not / si non: --

Yield test / test d'autonomie (5.5)**Black / Noir**Yield / autonomie A: $(A1 + A2 + A3) / 3 = \bar{A}$ A1: 4581 A2: 4523 A3: 4712 $\bar{A} : 4605$ Yield / autonomie V: $(V1 + V2 + V3) / 3 = \bar{V}$ V1: 4531 V2: 4621 V3: 4421 $\bar{V} : 4524$

Alternative:

Yield / autonomie A Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 : $\bar{A} : --$

Report reference / référence du rapport: --

Test date / date du test: --

Yield / autonomie V Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 : $\bar{V} : --$

Report reference / référence du rapport: --

Test date / date du test: --

Result / résultat: $EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$

Does the expected ratio (EZ) reached / la ratio prévu est-il atteint?

Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte?

Yes / Oui

ii) No test results are given, since the toner cartridges can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 didn't ask for such test.

Il ne peut y avoir de résultat de test car la cartouche de toner ne peuvent être utilisées que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. La DIN-Fachbericht 155 ne demande pas ces tests.

Cyan

Yield / autonomie A:	$(A1 + A2 + A3) / 3 = \bar{A}$	A1: 2606	A2: 2937	A3: 3057	\bar{A} : 2867
Yield / autonomie V:	$(V1 + V2 + V3) / 3 = \bar{V}$	V1: 2621	V2: 2786	V3: 2820	\bar{V} : 2742

Alternative:

Yield / autonomie A	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798:	\bar{A} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--
Yield / autonomie V	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 :	\bar{V} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--

Result / résultat: $EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$

Does the expected ratio (EZ) reached / la ratio prévu est-il atteint? Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte? Yes / Oui

Magenta

Yield / autonomie A:	$(A1 + A2 + A3) / 3 = \bar{A}$	A1: 3098	A2: 2747	A3: 2726	\bar{A} : 2857
Yield / autonomie V:	$(V1 + V2 + V3) / 3 = \bar{V}$	V1: 2676	V2: 3039	V3: 2743	\bar{V} : 2819

Alternative:

Yield / autonomie A	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 :	\bar{A} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--
Yield / autonomie V	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 :	\bar{V} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--

Result / résultat: $EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$

Does the expected ratio (EZ) reached / la ratio prévu est-il atteint? Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte? Yes / Oui

Yellow / Jaune

Yield / autonomie A:	$(A1 + A2 + A3) / 3 = \bar{A}$	A1: 3167	A2: 3088	A3: 3286	\bar{A} : 3180
Yield / autonomie V:	$(V1 + V2 + V3) / 3 = \bar{V}$	V1: 3137	V2: 3221	V3: 3058	\bar{V} : 3139

Alternative:

Yield / autonomie A	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 :	\bar{A} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--
Yield / autonomie V	Yield result according to ISO/IEC 19798/ résultat autonomie selon ISO/IEC19798 :	\bar{V} : --
	Report reference / référence du rapport:	--
	Test date / date du test:	--

Result / résultat: $EZ = \frac{\bar{A}}{\bar{V}} = 1,0$

Does the expected ratio (EZ) reached / la ratio prévu est-il atteint?

Yes / Oui

Does the expected yield reached / l'autonomie prévue est-elle atteinte?

Yes / Oui

Color test / test de couleur (5.6.2)**Schwarz**

	51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - A :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - V :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
ΔE^* :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
$\Delta E^* \leq 18$	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)

Cyan

	51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - A :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - V :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
ΔE^* :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
$\Delta E^* \leq 18$	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)

Magenta

	51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - A :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - V :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
ΔE^* :	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
$\Delta E^* \leq 18$	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)

ii) No test results are given, since the toner cartridges can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 didn't ask for such test.

Il ne peut y avoir de résultat de test car les cartouches de toner ne peuvent être utilisées que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. La DIN-Fachbericht 155 ne demande pas ces tests.

Yellow / Jaune		51	50%	75%	90%
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - A :		-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
2 F surfaces average / Moyenne des 2 surfaces F - V :		-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
ΔE^* :		-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
$\Delta E^* \leq 18$		-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
Visible color levels / niveaux de couleur visible	A	V	Difference		
Black / noir	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
Cyan	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
Magenta	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)
Yellow / jaune	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)	-- ii)

Fading test / test de décoloration (5.6.3)				
Printed pages A / page d'impression A				Black / Noir
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Printed pages V / page d'impression V				
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Difference	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
$\Delta L^* \leq 8$	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Difference within permissible parameter / différence dans les paramètres admissibles (Visual assesement according to / évaluation visuelle selon DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3)				Yes / Oui

ii) No test results are given, since the toner cartridges can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 didn't ask for such test.

Il ne peut y avoir de résultat de test car les cartouches de toner ne peuvent être utilisées que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. La DIN-Fachbericht 155 ne demande pas ces tests.

iii) The toner cartridge can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. Thus, the test according to DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 has to be applied.

La cartouche de toner ne peut être utilisée que dans les imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. Ainsi, le test selon la norme DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 est à appliquer.

Printed pages A / page d'impression A				Cyan
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Printed pages V / page d'impression V				
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Difference	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
$\Delta L^* \leq 8$	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
Difference within permissible parameter / différence dans les paramètres admissibles (Visual assesement according to / évaluation visuelle selon DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3)				Yes / Oui
Printed pages A / page d'impression A				Magenta
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Printed pages V / page d'impression V				
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Difference	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
$\Delta L^* \leq 8$	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
Difference within permissible parameter / différence dans les paramètres admissibles (Visual assesement according to / évaluation visuelle selon DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3)				Yes / Oui

iii) The toner cartridge can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. Thus, the test according to DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 has to be applied.

La cartouche de toner ne peut être utilisée que dans les imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. Ainsi, le test selon la norme DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 est à appliquer.

Printed pages A / page d'impression A				Yellow / Jaune
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Printed pages V / page d'impression V				
	1	6	A	F
Color value after 51 pages Valeur de couleur après 51 pages	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
	1	6	A	F
Color value with the greatest deviation Valeur de la couleur avec l'écart maxi.	-- iii)	-- iii)	-- iii)	-- iii)
Difference	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
$\Delta L^* \leq 8$	1 -- iii)	6 -- iii)	A -- iii)	F -- iii)
Difference within permissible parameter / différence dans les paramètres admissibles (Visual assesement according to / évaluation visuelle selon DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3)				Yes / Oui

Fixing test / test de fixation (5.6.4)

Test methods according to / Méthodes de test selon DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.4:

Is the resistance within permissible parameters / La résistance est-elle dans les paramètre admissibles?

Black / Noir	Yes / Oui
Cyan	Yes / Oui
Magenta	Yes / Oui
Yellow / jaune	Yes / Oui
if not / si non: --	

iv) The toner cartridge can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. Thus, the test according to DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 has to be applied.

La cartouche de toner ne peut être utilisée que dans les imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. Ainsi, le test selon la norme DIN-Fachbericht 155:2007-09 5.2.3 est à appliquer.



Color uniformity test / test d'uniformité des couleurs (5.6.5)

Does the color uniformity on gray page respect the parameter :

L'uniformité des pages grises respecte-t-elle le paramètre :

$\Delta E^*_{ab} \leq 8$ -- ii)

Does the color uniformity on cyan page respect the parameter :

L'uniformité des pages cyans respecte-t-elle le paramètre :

$\Delta E^*_{ab} \leq 8$ -- ii)

Does the color uniformity on magenta page respect the parameter :

L'uniformité des pages magentas respecte-t-elle le paramètre :

$\Delta E^*_{ab} \leq 8$ -- ii)

Does the color uniformity on yellow page respect the parameter :

L'uniformité des pages jaunes respecte-t-elle le paramètre :

$\Delta E^*_{ab} \leq 8$ -- ii)

if not / si non: --

Background / fond de page (5.6.6)

Is the background similar or less visible than the reference?

Le niveau de fond est-il similar ou moins visible que la référence ?

-- ii)

if not / si non: --

Ghosting / image fantome (5.6.7)

Is the repetition of the black areas within the permissible parameters?

La répétition des aplats noirs est-elle dans les paramètres admissibles

-- ii)

Is the repetition of the cyan areas within the permissible parameters?

La répétition des aplats cyans est-elle dans les paramètres admissibles?

-- ii)

Is the repetition of the magenta areas within the permissible parameters?

La répétition des aplats magentas est-elle dans les paramètres admissibles?

-- ii)

Is the repetition of the yellow areas within the permissible parameters?

La répétition des aplats jaunes est-elle dans les paramètres admissibles?

-- ii)

if not / si non: --

Toner miscibility test / test de miscibilité du toner (5.6.8)

Does the miscibility exist / la miscibilité existe-t-elle ?

-- ii)

if not / si non: --

ii) No test results are given, since the toner cartridges can only be used in printers that were placed on the market before 31.12.2013. DIN-Fachbericht 155 didn't ask for such test.

Il ne peut y avoir de résultat de test car les cartouches de toner ne peuvent être utilisées que dans des imprimantes mises sur le marché avant le 31.12.2013. La DIN-Fachbericht 155 ne demande pas ces tests.